

Gamme Intempérie

Description du produit

CEDRIA PACIFIQUE offre une formule optimale, grâce à une plus grande concentration de composés actifs de dernière génération qui offre une finition exclusive un bel aspect vieilli et argenté, propre aux bois exposés au climat caractéristique du Pacifique sur nouvelle bois.

Sa structure microporeuse forme une patine naturelle semi-mat qui permet au bois de respirer en même temps que de le protéger des conditions climatiques les plus extrêmes.

Propriétés

- Application facile, une seule couche de cette extraordinaire lasure suffira.
- Pour prolonger la durée de la finition il est recommandé d'appliquer une couche supplémentaire de CEDRIA LASUR PROTECTION UV MAX incolore mat.
- Respecte l'aspect naturel des veines du bois.
- Protège des manches causées par l'eau et la pollution atmosphérique.
- Il contient des biocides à large spectre pour protéger le film contre les attaques fongiques et fournir une protection efficace du film.
- Avec des filtres solaires renforcés.
- Hautement hydrofuge, régulateur d'humidité et respirable.
- Pour tout type de bois, y compris les résineux, en exposition horizontale ou verticale.
- Si besoin, il permet que le bois ne nécessite aucun entretien au fil du temps.
- Respectueux de l'environnement.

Utilisations recommandées

Idéal pour : pergolas, estrades et autres éléments en bois en général. Extérieur - Intérieur.

Caractéristiques techniques

Résine	Acrylique de dimension nanométrique
Pigments	Inorganiques semi-transparents
Finition	Semi-mat
Odeur	Sans odeur
Viscosité	450-550 m.Pas a 25°C, sp2, v20
Densité (20°C)	1.050 ± 0,05
Type de dissolvant	Eau
VOC	Il contient 5,1g/l. - Valeur limite 2004/42/CE-IIA cat. e) est VOC max. 130g/l (2010)
Séchage	Au toucher: 30-60 minutes. Repeint : 1 heure
Conditions d'applications	Humidité Relative Maximale 65%. Température entre 5° et 35°
Conservation	Conserver à l'abri à des températures comprises entre 5°C et 35°C
Contenants	750ml et 4l
Outils et nettoyages	Pinceau, Rouleau, Éponge ou Pistolet. Nettoyage à l'eau
Couleurs	Disponible en 6 couleurs : Rouge navy, Gris pierre, Vert sels, Gris pacifique, Bleu brume et Gris argent.
Rendement	10-12 m ² /l selon le support et le type de bois

Sécurité

- La législation applicable doit être appliquée en cas de stockage et d'utilisation.
- Durée de stockage: 2 ans en emballage fermé et dans les conditions d'emballage recommandé en annexe des caractéristiques techniques.
- Eviter que le produit ou ses résidus soient déversés dans des cours d'eau. Rappel : Le soin et la protection du milieu ambiant est notre héritage pour les futures générations.
- Maintenir hors de portée des enfants.

Garantie de qualité

Les produits CEDRIA ont été développés, fabriqués, commercialisés avec les normes de qualité les plus exigeantes. Ces recommandations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et offrent une information générale au sujet de l'application et de l'usage des produits. En raison de la variété de supports, utilisations et techniques d'application, l'acheteur/utilisateur sera tenu de contrôler les matériaux, leur application et le résultat final sous sa responsabilité. C'est pour cela qu'il est recommandé à l'acheteur / utilisateur la réalisation d'un essai préalable à l'application finale.

Application et préparation du bois

Il est indispensable de préparer le bois, de manière adéquate avant d'appliquer la lasure :

1. Le bois doit être sec (avec moins de 18-20% d'humidité).
2. Le bois doit être propre de poussière, graisse, exsudats et autres substances.
3. Avant d'appliquer la lasure il est conseillé de poncer le bois dans le sens des veines afin d'ouvrir les pores et améliorer la pénétration. **BOIS VERTICAUX** : Ponçage grain 80. **BOIS HORIZONTAUX** : Ponçage grain 40. Éviter les ponçages entre les couches.
4. Produit prêt à l'utilisation (dilution seulement nécessaire le cas échéant dans le cas d'utilisation au pistolet à 5% à l'eau de préférence déminéralisée).
5. Remuer (ne pas agiter) le produit énergiquement avec une spatule avant utilisation.

Bois neufs (tous type de bois)

- **Il est indispensable de préparer le bois avant d'appliquer la lasure. Voir Annexe, Application et Préparation du bois.**
- Dans le cas de bois de conifères neufs, il est recommandé de manière optionnelle avant d'appliquer la lasure, 1 couche de CEDRIA FOND/Imprégnation Traitante Plus*1 pour un traitement insecticide. Dans le cas de bois de bois feuillus neufs, appliquer avant la lasure 1 couche de CEDRIA FOND BLOQUEUR DE TANINS*1 pour éviter les taches noires produites par les tanins.
- Appliquer 1 couche de CEDRIA LASUR PACIFIQUE. Dose 100 g/m². Appliquer une couche de CEDRIA LASUR PROTECTION UV MAX*1 (mat), si vous souhaitez augmenter la durée de vie. Temps de séchage entre les couches 1 heure.

Bois détériorés ou en mauvais états.

- **Il est indispensable de préparer le bois avant d'appliquer la lasure. Voir Annexe, Application et Préparation du bois.**
- Éliminer les restes de produits antérieurs en ponçant le bois dans le sens des veines (voir en annexe la préparation du bois) ou en le décapant avec CEDRIA GEL DÉCAPANT*1.
- Appliquer 1 couche de CEDRIA LASUR PACIFIQUE. Dose 100 g/m². Appliquer une couche de CEDRIA LASUR PROTECTION UV MAX*1 (mat), si vous souhaitez augmenter la durée de vie. Temps de séchage entre les couches 1 heure.

Entretien

Ils devront être effectués lorsque s'observe une perte de brillance et une dégradation de la couleur à cause du temps et de l'érosion. (De manière optionnelle, il est possible de laisser que le bois obtienne un aspect "vieilli")

- Il suffira de nettoyer la surface à l'eau sous pression (Nettoyage haute pression). Pression indicative 80-120 bar) et laisser décher entre 12 et 24 heures ou poncer correctement dans le sens des veines pour l'ouverture des pores.
- Appliquer 1 couche de CEDRIA LASUR PACIFIQUE. Dose 100 g/m².

Recommandations additionnelles

- Pour améliorer la finition et augmenter sa protection solaire, appliquer après la dernière couche de CEDRIA LASUR PACIFIQUE et en respectant les temps de séchage une couche de CEDRIA LASUR PROTECTION UV MAX INCOLORE*1 (Finition couche fine) ou de CEDRIA LASUR CLIMATS EXTRÊMES*1 (Finition couche épaisse)
- Pour des bois comme les Pins Oregon ou Mélèze avec des présences de résines et de nœuds résineux il est conseillé, après le ponçage et avant l'application de la lasure de nettoyer énergiquement le bois avec un chiffon imprégné de tout produit dérésinant.
- CEDRIA LASUR PACIFIQUE est compatible avec des applications antérieures et postérieures de la majorité des lasures et vernis en base aqueuse. Pour une plus grande sécurité, il est conseillé de réaliser un essai préalable, tout comme tout autre type de peinture de rénovation.
- Il est très important d'éviter l'application du produit lors des heures de radiation maximale du soleil. En chauffant, excessivement le bois souffrira de la polymérisation des résines. Comme solution d'urgence et pour éviter l'impact qui se produira en raison de la rapide évaporation de l'eau, il est recommandé que lors de l'application le bois soit refroidi avec un peu d'eau. Nous recommandons également de s'abstenir d'appliquer les produits à des températures inférieures à 5°C.
- Les temps de séchage varient en fonction de la température et de l'humidité relative.
- Les rendements et comportements du produit peuvent présenter de légères modifications en fonction du type de bois.
- Lors de l'opération de ponçage, éviter les éponges métalliques, les laines d'acier ou tout autre outil qui puisse laisser des restes métalliques.

*1: Voir Fiche Technique du produit.